



HOJA TECNICA

BARNIZ DD

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Es un producto elaborado a base de resinas de poliuretano de alta calidad, de acabado brillante para madera tratada.
- Ideal para pisos de madera por su excelente brillo, resistencia a las ralladuras y tránsito peatonal.
- Puede ser utilizado en puertas, ventanas y muebles de madera en general.
- Se utiliza como fondo para Polyester.

DATOS FÍSICOS

Acabado	Brillante
Color	Transparente
Sólidos en Volumen (mezcla)	27% ± 2%
Peso por Galón (mezcla)	3.97 ± 0.1 Kg.
Relación de mezcla (en volumen)	1 vol. Barniz DD 1 vol. Catalizador DD 1 vol. Disolvente DD
Tiempo de vida útil	8 horas
Número de capas	Mínimo 3
Rendimiento teórico	40 - 45 m ² / juego a 3 manos
Limpieza de Equipos	Disolvente DD

El rendimiento real depende de las irregularidades de la superficie, porosidad de la madera, tipo de acabado deseado y técnica de aplicación.

PREPARACION DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar completamente seca y lisa, libre de todo agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

METODO DE APLICACIÓN

- Pistola de aire convencional o brocha.

TIEMPOS DE SECADO a 21 °C (ASTM D1640)

Al tacto	Entre 2 horas
Repintado	12 horas
Secado total	7 días

CONDICIONES DE APLICACIÓN

A temperaturas entre 10 °C y 49 °C.
A Humedad Relativa menor a 85%

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifique que se disponga de los componentes y disolvente.
2. La pistola convencional o brocha a usar para la aplicación, debe encontrarse limpia y en buen estado. Lavarla con Disolvente DD.



3. Destape el envase de cada componente y mediante una paleta agítela hasta homogeneizar.
4. Mezclar los 3 componentes en la medida indicada usando dosificación y homogenizar completamente.
5. Usar el catalizador en la medida indicada, una dosificación diferente afecta el desempeño del producto.
6. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
7. Con intervalos de 12 horas de secado, aplique dos capas adicionales (normalmente requiere de 3 capas).
8. La superficie pintada se puede transitar después de 7 días.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- No requiere

ACABADOS RECOMENDADOS

- No requiere

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses para el Barniz DD, Disolvente DD y 6 meses para el Catalizador DD, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes, guantes, máscaras para vapores orgánicos.
- Cuando no utilice la pintura, debe estar bien tapada para evitar contaminación y evaporación de disolventes.